

窓の熱性能一覧表

2022/11/30(更新)
YKK AP株式会社

<窓の仕様>

- ・商品名 : 積水ハウス(株)様向け β-SAJyサッシ
- ・開閉形式 : 引違い窓 及び FIX窓
- ・種類 : アルミニウム合金+樹脂複合構造サッシ
- ・メーカー名 : YKK AP株式会社
- ・代表試験体(※1)
 - ・製品寸法W・H(mm)
 - 引違い W=1732 H=1392
 - Fix W=1732 H=1055
 - ・伝熱開口面積(m²)
 - 引違い 2.599
 - Fix 1.999

本品の「性能確認方法の区分」(※2)は全て「A」となります。
 「生産品質」:ISO登録工場又はJIS認証取得工場。
 「試験品質」:第三者試験等審査機関で審査実施。
 「A」としての証明書等が必要な場合は別途ご請求ください。(※3)

No.	ガラス呼称	ガラス名称	ガラスの熱性能値		中空層	ガラススペーサー仕様	窓の熱性能値					
			熱貫流率 Ug [W/(m ² ・K)]	引違い窓			FIX窓					
				熱貫流率 Uw [W/(m ² ・K)]			仕様番号	報告書 整理番号	熱貫流率 Uw [W/(m ² ・K)]	仕様番号	報告書 整理番号	
1	遮断ペアトウメイ	遮熱LowE複層(G16)	1.15	アルゴンガス	樹脂	1.74	EAA	EA-HSZ-19001	1.46	EAI	EA-HSZ-19003A	
2	遮断ペアカスミ											
3	遮断ペア合わせトウメイ											
4	遮断ペア合わせカスミ											
5	遮断ペア強化トウメイ											
6	遮断ペア強化カスミ											
7	高断熱ペアトウメイ	LowE複層(G16)	1.18	アルゴンガス	樹脂	1.76	EAB	EA-HSZ-19001	1.49	EAJ	EA-HSZ-19003A	
8	高断熱ペアカスミ											
9	高断熱ペア合わせトウメイ											
10	高断熱ペア合わせカスミ											
11	高断熱ペア強化トウメイ											
12	高断熱ペア強化カスミ											
13	真空遮断ペアトウメイ	真空遮熱LowE複層(G16)	0.65	アルゴンガス	樹脂	1.33	EAC	EA-HSZ-19001	1.03	EAK	EA-HSZ-19003A	
14	真空遮断ペアカスミ											
15	真空遮断ペア合わせトウメイ											
16	真空遮断ペア合わせカスミ											
17	真空高断熱ペアトウメイ	真空LowE複層(G16)	0.75	アルゴンガス	樹脂	1.41	EAD	EA-HSZ-19001	1.12	EAL	EA-HSZ-19003A	
18	真空高断熱ペアカスミ											
19	真空高断熱ペア合わせトウメイ											
20	真空高断熱ペア合わせカスミ											
21	遮断トリプルトウメイ	遮熱LowE三層複層(G9以上)	0.92	アルゴンガス	樹脂	1.55	EAE	EA-HSZ-19001	1.26	EAM	EA-HSZ-19003A	
22	遮断トリブルカスミ											
23	遮断トリプル合わせトウメイ											
24	遮断トリプル合わせカスミ											
25	高断熱トリプルトウメイ	LowE三層複層(G9以上)	1.02	アルゴンガス	樹脂	1.63	EAF	EA-HSZ-19001	1.35	EAN	EA-HSZ-19003A	
26	高断熱トリブルカスミ											
27	高断熱トリプル合わせトウメイ											
28	高断熱トリプル合わせカスミ											
29	高断熱防火変Wペアトウメイ	LowE防火複層(G15以上)	1.18	アルゴンガス	アルミ	2.02	EAG	EA-HSZ-19002				
30	高断熱防火変Wペアカスミ											
31	高断熱防火耐熱強化ペアトウメイ											
32	高断熱防火耐熱強化ペアカスミ											
33	SHM用高断熱ペアトウメイ	LowE(EA)複層(A16)	1.74	乾燥空気	アルミ	2.35	EAH	EA-HSZ-19001	2.08	EAO	EA-HSZ-19003A	
34	SHM用高断熱ペアカスミ											
35	SHM用高断熱ペア合わせトウメイ											
36	SHM用高断熱ペア合わせカスミ											
37	SHM用高断熱ペア強化トウメイ											
38	SHM用高断熱ペア強化カスミ											
39	遮断ペアトウメイ	遮熱LowE複層(A16)	1.39	乾燥空気	樹脂				1.67	EBL	EA-HSZ-19003A	
40	遮断ペアカスミ											
41	遮断ペア合わせトウメイ											
42	遮断ペア合わせカスミ											
43	遮断ペア強化トウメイ											
44	遮断ペア強化カスミ											
45	高断熱ペアトウメイ	LowE複層(A16)	1.42	乾燥空気	樹脂				1.70	EBM	EA-HSZ-19003A	
46	高断熱ペアカスミ											
47	高断熱ペア合わせトウメイ											
48	高断熱ペア合わせカスミ											
49	高断熱ペア強化トウメイ											
50	高断熱ペア強化カスミ											

※1 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓」の熱貫流率に同じ試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
 ※2 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」(<https://shoeneekiportal.hyoukakyukai.or.jp/#/house>)をご覧ください。
 ※3 資料の請求及び問合せ先
 YKK AP株式会社 特需事業部 住宅営業統括部 大阪営業部 営業2グループ
 TEL:06-6947-4133 FAX:06-6947-4138 代表アドレス:tokujosaka@ykkap.co.jp