

窓の熱性能一覧表

2026/6/29 (更新)
YKK AP株式会社

<窓の仕様>

- ・商品名 : 積水ハウス(株)様向け β -SAJyサッシ
- ・開閉形式 : 引違い窓 及び FIX窓
- ・種類 : アルミニウム合金+樹脂複合構造サッシ
- ・メーカー名 : YKK AP株式会社
- ・代表試験体(※1)
 - ・製品寸法W・H(mm)
 - 引違い W=1732 H=1392
 - Fix W=1732 H=1055
 - ・伝熱開口面積(㎡)
 - 引違い 2.599
 - Fix 1.999

本品の「性能確認方法の区分」(※2)は全て「A」となります。
「生産品質」:ISO登録工場又はJIS認証取得工場。
「試験品質」:第三者試験等審査機関で審査実施。
「A」としての証明書等が必要な場合は別途ご請求ください。(※3)

No.	ガラス呼称	ガラス名称	ガラスの熱性能値 熱貫流率 U_g [W/(㎡・K)]	中空層	ガラス スペー サー 仕様	窓の熱性能値					
						引違い窓			FIX窓		
						熱貫流率 U_w [W/(㎡・K)]	仕様番号	報告書 整理番号	熱貫流率 U_w [W/(㎡・K)]	仕様番号	報告書 整理番号
1	遮断ベアトウメイ	遮熱LowE複層(G16)	1.15	アルゴン ガス	樹脂	1.74	EAA	EA-HSZ- 26023	1.46	EAI	EA-HSZ- 26024
2	遮断ベアカスミ										
3	遮断ベア合わせトウメイ										
4	遮断ベア合わせカスミ										
5	遮断ベア強化トウメイ										
6	遮断ベア強化カスミ										
7	高断熱ベアトウメイ	LowE複層(G16)	1.18	アルゴン ガス	樹脂	1.76	EAB	EA-HSZ- 26023	1.49	EAJ	EA-HSZ- 26024
8	高断熱ベアカスミ										
9	高断熱ベア合わせトウメイ										
10	高断熱ベア合わせカスミ										
11	高断熱ベア強化トウメイ										
12	高断熱ベア強化カスミ										
13	真空遮断ベアトウメイ	真空遮熱LowE複層(G16)	0.65	アルゴン ガス	樹脂	1.33	EAC	EA-HSZ- 26023	1.03	EAK	EA-HSZ- 26024
14	真空遮断ベアカスミ										
15	真空遮断ベア合わせトウメイ										
16	真空遮断ベア合わせカスミ										
17	真空高断熱ベアトウメイ	真空LowE複層(G16)	0.75	アルゴン ガス	樹脂	1.41	EAD	EA-HSZ- 26023	1.12	EAL	EA-HSZ- 26024
18	真空高断熱ベアカスミ										
19	真空高断熱ベア合わせトウメイ										
20	真空高断熱ベア合わせカスミ										
21	遮断トリブルトウメイ	遮熱LowE三層複層(G9以上)	0.92	アルゴン ガス	樹脂	1.55	EAE	EA-HSZ- 26023	1.26	EAM	EA-HSZ- 26024
22	遮断トリブルカスミ										
23	遮断トリブル合わせトウメイ										
24	遮断トリブル合わせカスミ										
25	高断熱トリブルトウメイ	LowE三層複層(G9以上)	1.02	アルゴン ガス	樹脂	1.63	EAF	EA-HSZ- 26023	1.35	EAN	EA-HSZ- 26024
26	高断熱トリブルカスミ										
27	高断熱トリブル合わせトウメイ										
28	高断熱トリブル合わせカスミ										
29	高断熱防火菱Wベアトウメイ	LowE防火複層(G15以上)	1.18	アルゴン ガス	アルミ	2.02	EAG	EA-HSZ- 19002			
30	高断熱防火菱Wベアカスミ										
31	高断熱防火耐熱強化ベアトウメイ										
32	高断熱防火耐熱強化ベアカスミ										
33	SHM用高断熱ベアトウメイ	LowE(EA)複層(A16)	1.74	乾燥空気	アルミ	2.35	EAH	EA-HSZ- 26023	2.08	EAO	EA-HSZ- 26024
34	SHM用高断熱ベアカスミ										
35	SHM用高断熱ベア合わせトウメイ										
36	SHM用高断熱ベア合わせカスミ										
37	SHM用高断熱ベア強化トウメイ										
38	SHM用高断熱ベア強化カスミ										
39	遮断ベアトウメイ	遮熱LowE複層(A16)	1.39	乾燥空気	樹脂				1.67	EBL	EA-HSZ- 26024
40	遮断ベアカスミ										
41	遮断ベア合わせトウメイ										
42	遮断ベア合わせカスミ										
43	遮断ベア強化トウメイ										
44	遮断ベア強化カスミ										
45	高断熱ベアトウメイ	LowE複層(A16)	1.42	乾燥空気	樹脂				1.70	EBM	EA-HSZ- 26024
46	高断熱ベアカスミ										
47	高断熱ベア合わせトウメイ										
48	高断熱ベア合わせカスミ										
49	高断熱ベア強化トウメイ										
50	高断熱ベア強化カスミ										
51	SHM用高断熱ベアⅡトウメイ	LowE複層(A16)	1.42	乾燥空気	アルミ	2.09	EBO	EA-HSZ- 26023	1.80	EBP	EA-HSZ- 26024
52	SHM用高断熱ベアⅡカスミ										
53	SHM用高断熱ベアⅡ合わせトウメイ										
54	SHM用高断熱ベアⅡ合わせカスミ										
55	SHM用高断熱ベアⅡ強化トウメイ										
56	SHM用高断熱ベアⅡ強化カスミ										

※1 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に同じ試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。

※2 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」(<https://shoenekekiportal.hyoukakyokai.or.jp/#/house>)をご覧ください。

※3 資料の請求及び問合せ先
YKK AP株式会社 特直事業部 特需営業部 住宅大阪支店
TEL:06-6947-4133 FAX:06-6947-4138 代表アドレス:tokujosaka@ykkap.co.jp