窓の熱性能一覧表

2026/10/1(更新)
YKK AP株式会社

＜窓の仕様＞
・商品名 ： 積水ハウス(株)様向け β-SAJyサッシ
・開閉形式 ： 引違い窓 及び FIX窓
・種類 ： アルミニウム合金+樹脂複合構造サッシ
・メーカー名 ： YKK AP株式会社
・代表試験体(※1)
・製品寸法W・H(㎜)
引違い W=1732 H=1392
Fix W=1732 H=1055
・伝熱開口面積(㎡)
引違い 2.599
Fix 1.999

本品の「性能確認方法の区分」(※2)は全て「A」となります。
「生産品質」:ISO登録工場又はJIS認証取得工場。
「試験品質」:第三者試験等審査機関で審査実施。
「A」としての証明書等が必要な場合は別途ご請求ください。(※3)

No.	ガラス呼称	ガラス名称	ガラスの熱性能値	中空層	ガラススペーサー仕様	窓の熱性能値					
						引違い窓			FIX窓		
			熱貫流率 Ug [W/(㎡・K)]			熱貫流率 Uw [W/(㎡・K)]	仕様番号	報告書整理番号	熱貫流率 Uw [W/(㎡・K)]	仕様番号	報告書整理番号
1	遮断ペアトウメイ	遮熱LowE複層(G16)	1.15	アルゴンガス	樹脂	1.74	EAA	EA-HSZ-26023A	1.46	EAI	EA-HSZ-26024A
2	遮断ペアカスミ										
3	遮断ペア合わせトウメイ										
4	遮断ペア合わせカスミ										
5	遮断ペア強化トウメイ										
6	遮断ペア強化カスミ										
7	高断熱ペアトウメイ	LowE複層(G16)	1.18	アルゴンガス	樹脂	1.76	EAB	EA-HSZ-26023A	1.49	EAJ	EA-HSZ-26024A
8	高断熱ペアカスミ										
9	高断熱ペア合わせトウメイ										
10	高断熱ペア合わせカスミ										
11	高断熱ペア強化トウメイ										
12	高断熱ペア強化カスミ										
13	真空遮断ペアトウメイ	真空遮熱LowE複層(G16)	0.65	アルゴンガス	樹脂	1.33	EAC	EA-HSZ-26023A	1.03	EAK	EA-HSZ-26024A
14	真空遮断ペアカスミ										
15	真空遮断ペア合わせトウメイ										
16	真空遮断ペア合わせカスミ										
17	真空高断熱ペアトウメイ	真空LowE複層(G16)	0.75	アルゴンガス	樹脂	1.41	EAD	EA-HSZ-26023A	1.12	EAL	EA-HSZ-26024A
18	真空高断熱ペアカスミ										
19	真空高断熱ペア合わせトウメイ										
20	真空高断熱ペア合わせカスミ										
21	遮断トリプルトウメイ	遮熱LowE三層複層(G9以上)	0.92	アルゴンガス	樹脂	1.55	EAE	EA-HSZ-26023A	1.26	EAM	EA-HSZ-26024A
22	遮断トリプルカスミ										
23	遮断トリプル合わせトウメイ										
24	遮断トリプル合わせカスミ										
25	高断熱トリプルトウメイ	LowE三層複層(G9以上)	1.02	アルゴンガス	樹脂	1.63	EAF	EA-HSZ-26023A	1.35	EAN	EA-HSZ-26024A
26	高断熱トリプルカスミ										
27	高断熱トリプル合わせトウメイ										
28	高断熱トリプル合わせカスミ										
29	高断熱防火菱Wペアトウメイ	LowE防火複層(G15以上)	1.18	アルゴンガス	アルミ	2.02	EAG	EA-HSZ-19002			
30	高断熱防火菱Wペアカスミ										
31	高断熱防火耐熱強化ペアトウメイ										
32	高断熱防火耐熱強化ペアカスミ										
33	SHM用高断熱ペアトウメイ	LowE(EA)複層(A16)	1.74	乾燥空気	アルミ	2.35	EAH	EA-HSZ-26023A	2.08	EAO	EA-HSZ-26024A
34	SHM用高断熱ペアカスミ										
35	SHM用高断熱ペア合わせトウメイ										
36	SHM用高断熱ペア合わせカスミ										
37	SHM用高断熱ペア強化トウメイ										
38	SHM用高断熱ペア強化カスミ										
39	遮断ペアトウメイ	遮熱LowE複層(A16)	1.39	乾燥空気	樹脂				1.67	EBL	EA-HSZ-26024A
40	遮断ペアカスミ										
41	遮断ペア合わせトウメイ										
42	遮断ペア合わせカスミ										
43	遮断ペア強化トウメイ										
44	遮断ペア強化カスミ										
45	高断熱ペアトウメイ	LowE複層(A16)	1.42	乾燥空気	樹脂				1.70	EBM	EA-HSZ-26024A
46	高断熱ペアカスミ										
47	高断熱ペア合わせトウメイ										
48	高断熱ペア合わせカスミ										
49	高断熱ペア強化トウメイ										
50	高断熱ペア強化カスミ										
51	SHM用高断熱ペアⅡトウメイ	LowE複層(A16)	1.42	乾燥空気	アルミ	2.09	EBO	EA-HSZ-26023A	1.80	EBP	EA-HSZ-26024A
52	SHM用高断熱ペアⅡカスミ										
53	SHM用高断熱ペアⅡ合わせトウメイ										
54	SHM用高断熱ペアⅡ合わせカスミ										
55	SHM用高断熱ペアⅡ強化トウメイ										
56	SHM用高断熱ペアⅡ強化カスミ										
57	真空遮断ペアⅡトウメイ	真空遮熱LowE複層(G16)	0.58	アルゴンガス	樹脂	1.28	EBQ	EA-HSZ-26023A	0.97	EBS	EA-HSZ-26024A
58	真空遮断ペアⅡカスミ										
59	真空遮断ペアⅡ合わせトウメイ										
60	真空遮断ペアⅡ合わせカスミ										
61	高断熱トリプルⅡトウメイ	LowE三層複層(G9以上)	0.92	アルゴンガス	樹脂	1.55	EBR	EA-HSZ-26023A	1.26	EBT	EA-HSZ-26024A
62	高断熱トリプルⅡカスミ										
63	高断熱トリプルⅡ合わせトウメイ										
64	高断熱トリプルⅡ合わせカスミ										

※1 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。

※2 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「 温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト 」(https://shoenekikiportal.hyoukakyoukai.or.jp/#/house)をご覧ください。

※3 資料の請求及び問合せ先
YKK AP株式会社 特需事業部
TEL:06−6947−4133 FAX:06−6947−4138 代表アドレス:tokujuosaka@ykkap.co.jp