

■ 二重窓の日射熱取得率一覧

平成28年省エネルギー基準・木造

当一覧表は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内『平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）』に準じた二重窓の日射熱取得率の計算値です。

【外窓が「木製建具」又は「樹脂製建具」の場合】

外窓の商品例：APW430、APW330

外窓のガラス			内窓（フレームドU_樹脂製建具）のガラス			二重窓の開閉部の日射熱取得率 η		
ガラスの仕様			ガラスの仕様			付属部材なし	和障子	外付けブラインド※1
YKK AP製ガラス			YKK AP製ガラス					
三層複層	2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E三層複層ガラス	日射取得型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.26	0.16	0.06
				日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.17	0.11	0.04
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.33	0.16	0.08	
		単板ガラス		0.36	0.16	0.08		
		日射遮蔽型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.16	0.10	0.04
				日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.10	0.07	0.03
	複層ガラス		・一般複層ガラス	0.20	0.10	0.05		
	Low-E三層複層ガラス	日射取得型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.28	0.17	0.07
				日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.18	0.12	0.04
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.35	0.17	0.08	
		単板ガラス		0.39	0.17	0.09		
		日射遮蔽型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.18	0.11	0.05
日射遮蔽型				・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.12	0.08	0.03	
複層ガラス	・一般複層ガラス		0.23	0.11	0.06			
単板ガラス		0.25	0.11	0.06				
二層複層	Low-E複層ガラス	日射取得型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.31	0.18	0.07
				日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.20	0.13	0.05
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.39	0.18	0.09	
		単板ガラス		0.43	0.18	0.10		
		日射遮蔽型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.20	0.12	0.05
				日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.12	0.08	0.03
	複層ガラス		・一般複層ガラス	0.24	0.12	0.07		
	単板ガラス		0.27	0.12	0.07			
	複層ガラス	一般複層ガラス	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.39	0.23	0.08
				日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.24	0.16	0.05
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.48	0.23	0.10	
		単板ガラス		0.53	0.23	0.11		
単板ガラス2枚を組み合わせたもの 注)		Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.39	0.23	0.08	
			日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.24	0.16	0.05	
	複層ガラス	・一般複層ガラス	0.48	0.23	0.10			
単板ガラス		0.53	0.23	0.11				
単層	単板ガラス	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ニートル	0.43	0.25	0.09	
			日射遮蔽型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルー／アルー ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルー	0.27	0.18	0.06	
		複層ガラス	・一般複層ガラス	0.53	0.25	0.12		
		単板ガラス		0.58	0.25	0.13		

注)「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」とは、中間部にブラインドが設置されたものを含むとする。

※1：YKK AP製品では、多機能ルーバー（アルミルーバー）、X-BLINDが適合します

【建具とガラスの仕様】

- 「木と金属の複合材料製（建具）」とは、屋外側の建具の大半に金属、屋内側の建具の大半に木を使用した構造をいう。
- 「樹脂と金属の複合材料製（建具）」とは、屋外側の建具の大半に金属、屋内側の建具の大半に樹脂を使用した構造をいう。
- 「Low-E複層」とは、2枚の板ガラスと1つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するよう使用しているものをいう。低放射複層ガラスともいう。
- 「Low-E三層複層」とは、3枚の板ガラス（仕切り部材を含む。）と2つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するよう使用しているものをいう（ただし、同一中空層に複数のLow-E膜が面するものを除く。）低放射三層ガラスともいう。
- 「三層ガラス」とは、3枚の板ガラス（仕切り部材を含む。）により構成されるガラスであって、当該ガラスの間2つの中空層を有するものである。トリプルガラスともいう。
- 「単板」とは、一枚の板ガラスにより構成されるガラスをいう。JIS R3202に定めるフロート板ガラス及び磨き板ガラス、JIS R3203に定める型板ガラス、JIS R3204に定める網入板ガラス及び挿入板ガラス、JIS R3206に定める強化ガラス、JIS R3222に定める倍強度ガラス、JIS R3208に定める熱線吸収板ガラス、JIS R3221に定める熱線反射ガラス及びJIS R3205に定める合わせガラスをいい、それらの板ガラスに表面加工による光学的な拡散性を持たせたもの（刷りガラス、フロスト加工又はタペストリー加工）を含む。
- 「日射取得型」とは、JIS R 3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が0.50以上のものをいう。
- 「日射遮蔽型」とは、JIS R 3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が0.49以下のものをいう。

こちらの適合品一覧は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に登録済みです。上表中の商品は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、上記ポータルサイトにおける性能確認区分はすべて「上」となります。

■ 二重窓の日射熱取得率一覧
平成28年省エネルギー基準・木造

当一覧表は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内『平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）』に基づいた二重窓の日射熱取得率の計算値です。

【外窓が「木と金属の複合材料製建具」又は「樹脂と金属の複合材料製建具」、「金属製熱遮断構造建具」又は「金属製建具」の場合】
外窓の商品例：APW310、エピソード、エピソードNEO、エイピア、フレミング

外窓のガラス			内窓（フレームドU_樹脂製建具）のガラス			二重窓の開口部の日射熱取得率 η		
ガラスの仕様			ガラスの仕様			付属部材なし	和障子	外付けブラインド※1
YKK AP製 ガラス			YKK AP製 ガラス					
三層 複層	2枚以上のガラス表面にLow-E膜を使用したLow-E 三層複層ガラス	日射取得型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.26	0.15	0.06
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.17	0.11	0.04
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.32	0.15	0.08	
		単板ガラス		0.36	0.15	0.08		
		日射遮断型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.16	0.09	0.04
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.10	0.07	0.02
	複層ガラス		・一般複層ガラス	0.20	0.09	0.05		
	単板ガラス		0.22	0.09	0.05			
	Low-E三層複層ガラス	日射取得型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.29	0.17	0.07
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.18	0.12	0.04
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.35	0.17	0.08	
		単板ガラス		0.39	0.17	0.09		
日射遮断型		Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.18	0.11	0.05	
			日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.12	0.08	0.03	
	複層ガラス	・一般複層ガラス	0.23	0.11	0.06			
単板ガラス		0.25	0.11	0.07				
二層 複層	Low-E複層ガラス	日射取得型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.31	0.18	0.07
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.20	0.13	0.05
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.39	0.18	0.09	
		単板ガラス		0.43	0.18	0.10		
		日射遮断型	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.20	0.11	0.05
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.12	0.08	0.03
	複層ガラス		・一般複層ガラス	0.24	0.11	0.07		
	単板ガラス		0.27	0.11	0.08			
	複層ガラス	・一般複層ガラス	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.38	0.23	0.09
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.24	0.16	0.05
			複層ガラス	・一般複層ガラス	0.48	0.23	0.11	
		単板ガラス		0.53	0.23	0.12		
単板ガラス2枚を組み合わせたもの 注)		・ダブルガラスルーバー窓	Low-E複層ガラス	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.38	0.23	0.09
				日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.24	0.16	0.05
	複層ガラス		・一般複層ガラス	0.48	0.23	0.11		
単板ガラス		0.53	0.23	0.12				
単層 単板ガラス	Low-E複層ガラス	日射取得型	日射取得型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）ユニット	0.43	0.25	0.09	
			日射遮断型	・Low-E複層ガラス（断熱タイプ）アルミ/アルミ ・Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）アルミ	0.27	0.18	0.06	
		複層ガラス	・一般複層ガラス	0.53	0.25	0.11		
	単板ガラス		0.58	0.25	0.13			

注) 「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」とは、中間部にブラインドが設置されたものを含むとする。

※1：YKK AP製品では、多機能ルーバー（アルミルーバー）、X-BLINDが適合します

【建具とガラスの仕様】

1. 「金属製熱遮断構造（建具）」とは、金属製の建具で、その枠及び框等の中間部を樹脂等の断熱性を有する材料で接続した構造をいう。
2. 「金属製（建具）」とは、アルミニウム合金等の金属で構成された構造のものであり、枠等の一部にプラスチック等を使用した構造のものを含む。
3. 「Low-E複層」とは、2枚の板ガラスと1つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するように使用しているものをいう。低放射複層ガラスともいう。
4. 「Low-E三層複層」とは、3枚の板ガラス（仕切り部材を含む。）と2つの中空層からなるものであり、1枚以上の板ガラスにLow-E膜を中空層に面するように使用しているものをいう（ただし、同一中空層に複数のLow-E膜が面するものを除く。）、低放射三層ガラスともいう。
5. 「三層ガラス」とは、3枚の板ガラス（仕切り部材を含む。）により構成されるガラスであって、当該ガラスの間に2つの中空層を有するものである。トリプルガラスともいう。
6. 「単板」とは、一枚の板ガラスにより構成されるガラスをいう。JIS R3202 に定めるフロート板ガラス及び層板ガラス、JIS R3203 に定める型板ガラス、JIS R3204 に定める納入板ガラス及び輸入板ガラス、JIS R3206 に定める強化ガラス、JIS R3222 に定める倍強度ガラス、JIS R3208 に定める熱線吸収板ガラス、JIS R3221 に定める熱線反射ガラス及びJIS R3205 に定める合わせガラスをいい、それらの板ガラスに表面加工による光学的な拡散性を持たせたもの（刷りガラス、フロスト加工又はサベスター加工）を含む。
7. 「日射取得型」とは、JIS R 3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が0.50以上のものをいう。
8. 「日射遮断型」とは、JIS R 3106に定めるガラス中央部の日射熱取得率が0.49以下のものをいう。

こちらの適合商品一覧は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「省エネルギー設備機器等ポータルサイト」に登録済みです。
上表中の商品は、構造・形状等での性能確認が可能であるため、上記ポータルサイトにおける性能確認区分はすべて「-」になります。